
TECHNICKÝ LIST

Datum vydání: leden 2013

Strana: 1/1

AR 94150 ODSTRAŇOVAČ LEPIDEL

ODSTRAŇOVAČ ANAEROBNÍCH A VTEŘINOVÝCH LEPIDEL

Popis:

Odstraňovač lepidel AR 94150 je složen z velmi pomalu se odpařujících rozpouštědel. Díky tomu působí na místě aplikace dlouhou dobu a může proniknout i vytvrzenými povlaky. Tento produkt je rovněž vhodný pro rozpouštění kapalných zbytků anaerobních a vteřinových lepidel.

Použití:

Odstraňovač lepidel AR 94150 lze aplikovat buďto na vytvrzený povlak nebo je možné lepené díly ponořit přímo do odstraňovače lepidel a nechat jej působit.

Doba aplikace, po kterou je nutno nechat odstraňovač lepidel působit, závisí na vrstvě (tloušťce) povlaku, tvaru lepených dílů, spáře a teplotě prostředí. Je nutno předem podmínky vyzkoušet.

Odstraňovač lepidel AR 94150 se vsákne do vytvrzeného povlaku a umožní tím jeho mechanické odstranění.

Zvýšením teploty (max. 45 °C) nebo ultrazvukem lze postup urychlit.

V případě použití většího množství odstraňovače lepidel zajistěte opatření proti elektrickému výboji, eventuálně odsávání.

POZOR !

Předem důkladně zkontrolujte, zda lepené materiály odolávají rozpouštědlům.

Fyzikální vlastnosti:

Chemická báze:	organická rozpouštědla
Barva:	bezbarvá až lehce nažloutlá
Viskozita:	< 20 mPas
Hustota:	0,85 – 0,94 g/cm ³ při 20 °C
Bod vzplanutí:	> 90 °C dle DIN 55213
Skladovatelnost:	18 měsíců při pokojové teplotě

UPOZORNĚNÍ

Údaje udávané v tomto technickém listě, obzvláště návrhy ke zpracování našich výrobků, se zakládají na našich nejnovějších znalostech a zkušenostech. Protože se však materiály mohou velmi lišit a nemáme vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provést dostatečný počet pokusů pro zjištění vhodnosti našich výrobků. Za škody vzniklé na základě uvedených pokynů nebo na základě ústního projednání neručíme, pokud by nám ovšem nebyl prokázán záměr nebo hrubá nedbalost. Údaje byly sestaveny pečlivě, přesto nezakládají právní nárok na odvolání.

AURATECH CZ s.r.o.
Bolzanova 438
CZ – 506 01 Jičín
Česká republika

Provoz: Křižíkova 1099
CZ – 506 01 Jičín
Telefon: +420 493 522 141
Fax: +420 493 522 141
Mobil: +420 731 480 805
E-mail: obchod@auratech.cz
Internet: www.auratech.cz